

# Axalta Procor® HS RA-28 Modificado

---

## Descripción general

Acabado de poliuretano acrílico alifático de dos componentes.  
Es un producto que consiste en una base pigmentada que va catalizada con un isocianato alifático, que lo hace ser flexible. Se recomienda como acabado en sistemas para ambientes abrasivos y corrosivos.

---

## Relación de mezcla



### Apariencia

Brillante.

### Color

Blanco

### Presentación

Base 80P104..... 16 litros  
Catalizador 80P121..... 1 litro

### Relación de Mezcla

80P104	4 partes
80P121	1 parte
Tiempo de Inducción	No requiere

### Tiempo de vida de la mezcla

4 a 6 horas a 25°C y 50% HR

### Especificación del Producto

Cumple con la Norma NRF-053-PEMEX-2006.

### Caducidad

24 meses después de su fabricación.

### Sistemas Recomendados

Como acabado forma parte de los sistemas:

#### Sistema 1:

RP-6 Modificado + RA-26 Modificado + RA-28 Modificado

#### Sistema 2:

RP-6 Modificado + RA-28 Modificado

#### Sistema 3:

RP-4B Modificado + RA-26 Modificado + RA-28 Modificado

---

---

**Aplicación**

No aplique si el material, el sustrato o temperatura ambiente es menor a 7 °C o mayor a 43 °C. El sustrato debe estar al menos 3 °C por arriba de la temperatura de punto de rocío. La humedad relativa debe ser menor del 85%.

**• Usos Recomendados**

Como parte de los sistemas es un acabado adecuado para instalaciones superficiales en refineras, complejos petroquímicos, equipos, tuberías de proceso operando hasta 93 °C de temperatura continua, área de presa de lodos, cuarto de químicos, paquetes de líquidos, parte interior de cuartos, patio de tuberías, barandales, cantiliver's, interior de instalaciones con aire acondicionado, cubiertas y casetería de embarcaciones, bajo helipuerto y paquete habitacional.

**• Preparación de la superficie**

La superficie donde se vaya a aplicar debe estar perfectamente limpia y libre de polvo. Si la superficie presenta trazas de algún contaminante, se deberá lavar con agua, jabón y secar completamente. Para la aplicación sobre primarios y enlaces, consultar tiempos para recubrir.

**• Temperatura máxima de servicio**

93 °C en servicio continuo.

148 °C en servicio intermitente.

**Reductor**

Condiciones normales..... 80P129

Condiciones extremas..... 80P199

**• Porcentaje de Reducción**

Aspersión..... 15 – 25 %

Brocha o rodillo..... No requiere

---

---

**Equipos de Aplicación**

Puede ser aplicado con brocha, rodillo, aspersión convencional y airless.

**Aplicación con Pistola**

	<b>Binks</b>	<b>De Vilbiss</b>	<b>Graco</b>
<b>Pistola</b>	95	JGA-510 / JGHV-531	800
<b>Tobera</b>	96	E o F	03 ó 04
<b>Boquilla</b>	63PB	705, 704, 765	02,021 ó 03

**Aplicación con Airless**

<b>Bomba</b>	28:1 Bulldog (Graco)
<b>Filtro alta presión</b>	Malla 60
<b>Mangueras</b>	3/8" x 45 mts.(150 ft) máxima
<b>Pistola airless</b>	Graco 208663
<b>Tips (boquilla)</b>	0.015" - 0.017"
<b>Presión mínima</b>	80 - 100 psi.
<b>Aplicación por aspersión</b>	
<b>Presión en la pistola</b>	40 – 60 psi




---

**Tiempos de secado**

**Tiempos de secado a 25° C y 50% C H.R**

Al Tacto	4 – 6 horas
Para aplicar acabado	No aplica
Para repintar	6 – 8 horas
Curado total	7 días
<b>Por Aspersión</b>	
Oreo entre Manos	10 – 15 minutos

---

---

**Propiedades Físicas**

VOC	2.4 lb/gal
Rendimiento Teórico	26.7 m <sup>2</sup> /lt listo para aplicar a 1 milésima de espesor de película.
Sólidos en peso	76.5 %
Sólidos en Volumen	66.5 %
Espesor de Película Húmeda	3 – 4.5 milésimas de pulgada
Espesor de Película Seca	2 – 3 milésimas de pulgada
Viscosidad de empaque Brookfield	300 – 600 cPS
Viscosidad de Aplicación	20 – 30 seg. Copa Zahn #2
Densidad	1.28 kg/lt

**Resistencia Química\*:**

Humedad	Excelente
Interperismo	Excelente
Solventes	Muy Bueno
Ácidos	Derrames
Álcalis	Derrames
Sales	Excelente
Abrasión	Excelente

\* Sobre sistemas epóxicos es excelente para ambientes corrosivos severos.

---

---

### Limpieza

Lave el equipo de aplicación con solvente 30P129.

### Seguridad y Manejo

Debe almacenarse en áreas secas y ventiladas a temperaturas entre 10 °C y 43 °C.

Antes de usar cualquier producto de DuPont, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación.

Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados. Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.

---